

Českomoravský cement, a.s.
Mokrá 359
664 04 Mokrá-Horákov

Statistické hodnocení kvality cementu
dle EN 197-1

Cement: CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R

Období: Od: **01.08.2022**

Závod: **Mokrá**

Do: **31.08.2022**

Mechanické a fyzikální vlastnosti

Datum	Měrný povrch	Normální konzistence	Počátek tuhnutí	Konec tuhnutí	Objemová stálost	Pevnost v tlaku		Pevnost v ohybu	
						2 dny	28 dní	2 dny	28 dní
Jednotka	[m ² /kg]	[%]	[min]	[min]	[mm]	[MPa]	[MPa]	[MPa]	[MPa]
06.08.2022	488	30,8	244	352	1,0	20,1	44,8	4,3	8,1
08.08.2022	497	30,6	247	341	1,0	20,6	44,7	4,3	8,1
09.08.2022	484	30,2	227	321	0,5	21,2	45,0	4,2	7,8
11.08.2022	489	29,6	230	323	1,0	21,2	45,1	4,5	7,6
14.08.2022	497	30,2	248	353	0,5	19,2	43,6	4,0	7,9
15.08.2022	495	30,4	251	349	1,5	20,4	46,0	4,3	8,0
17.08.2022	505	30,6	250	358	1,0	19,0	44,5	3,9	7,6
18.08.2022	493	30,6	254	355	0,5	20,0	43,6	3,9	8,1
20.08.2022	453	30,4	242	337	1,0	19,9	44,1	4,0	8,2
22.08.2022	499	31,0	237	358	0,5	20,5	45,6	4,3	8,3
23.08.2022	509	30,8	265	368	1,0	19,3	45,5	4,0	7,8
24.08.2022	477	30,8	233	348	1,5	20,5	44,7	4,1	8,2
25.08.2022	474	31,0	239	365	1,5	19,6	45,2	4,4	7,8
30.08.2022	485	30,6	240	348	1,0	20,6	45,1	4,4	7,9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Průměr	489	30,5	243	348	1,0	20,1	44,8	4,2	7,9
Max	509	31,0	265	368	1,5	21,2	46,0	4,5	8,3
Min	453	29,6	227	321	0,5	19,0	43,6	3,9	7,6
Std	14	0,4	10	13	0,4	0,7	0,7	0,2	0,2
Četnost	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Norma-min			75			10,0	32,5		
Norma-max					10		52,5		

V Mokré dne : 30.09.2022

Ing. Vojtěch Smutný - vedoucí útvaru řízení jakosti

Technická podpora prodeje:
e-mail: technicka.podpora@cmcem.cz
tel: +420 544 122 544


Českomoravský cement, a.s.
Mokrá-Horákov, Mokrá 359, PSC 664 04
Závod Mokrá
IČ: 262 09 578
DIČ: CZ26209578

