

BETOTECH s. r. o., Beroun 660, 266 01 Beroun 2, Tel., fax:+420311644780.

Zkušební laboratoř Brno, Jihlavská 51, 642 00 Brno tel.:+420547427560-1, fax:+420547427562.

Zkušební laboratoř číslo 1195.3 akreditovaná ČIA

**PROTOKOL ČÍSLO: 011 / 13445 / 11**

Objednatel:	BETOTECH, s.r.o. RNDr. Václav Bližkovský Gajdošova 37 615 00 Brno	Počet stran protokolu: 2 Strana číslo: 1/2 Výtisk číslo: 2 Celkem počet výtisků: 2 Počet stran příloh: 0
Provozovna:	<b>Nová Ves</b>	

Datum přijetí smlouvy a registrační číslo: 8.4.2011 / -

Požadované zkoušky / zkušební metoda:

Stanovení alkalické rozpínavosti kameniva / Příloha č. 1 TP 137 - změna č. 1 a

Příloha č. 2 TP 137 - změna č. 1

Druh zkoušky: akreditovaná

Datum odběru vzorku: 8.1.2011

Datum přijetí vzorku: 25.1.2011

Datum zahájení zkoušky: 29.4.2011


Místo provedení zkoušky: zkušební laboratoř Brno

Zkoušel: Radomír Černý, technický vedoucí zkušební laboratoře

Údaje o vzorkování: vzorek odebral zástupce objednatele

V Brně dne: 13.5.2011

Za vystavení protokolu odpovídá:



.....  
Ing. Oldřich Žalud, vedoucí zkušební laboratoře

Nejistota měření :

Uvedená rozšířená nejistota je založena na standardní nejistotě násobené koeficientem rozšíření  $k=2$ , což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95 %.

Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/16.

Uvedená nejistota měření nezahnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Stanovení alkalické rozpínivosti kameniva / Příloha č. 1 TP 137 - změna č. 1 a

Příloha č. 2 TP 137 - změna č. 1

Údaje o kamenivu

Zakázka číslo : ze dne 8.4.2011	Vzorek číslo : 1
Číslo místa odběru :	Místo odběru : II. Etáž - střed
Provozovna : Nová Ves	Datum odběru : 8.1.2011
Hornina : Droba	Odběr provedli : RNDr. Václav Bliškovský RNDr. Z. Baran
Druh kameniva : DK	
Způsob dobývání : Lomová těžba	
Poznámka :	

Údaje o cementu :

Druh cementu : CEM I 42,5 R	Zdroj cementu : Mokrá	Datum odběru cementu : 31.1.2011	Obj. stálost cem. (mm) : 1,00
Obsah Na <sub>2</sub> O v cem. (%) : 0,20	Obsah K <sub>2</sub> O v cem. (%) : 0,82	Obsah Na <sub>2</sub> O <sub>eq.</sub> v cem. (%) : 0,740	

Údaje o zkoušce


Datum zahájení zk. : 29.4.2011	Zkoušku provedl : Radomír Čemý	Poznámka :
Datum ukončení zk. : 13.5.2011	Číslo skříňky : v/c = 0,47	

Vzorek				Trámeček									Průměrné prodloužení
Označení				T 1			T 2			T 3			
Počáteční délka [mm]				250			250			250			
Měření	Datum	Lab. tepl.	Vlhk. vzd.	Odečet mikrometru	Prodloužení		Odečet mikrometru	Prodloužení		Odečet mikrometru	Prodloužení		
n	-	-	-	l <sub>1</sub>	Δl <sub>1</sub>	Δl <sub>1</sub> %	l <sub>2</sub>	Δl <sub>2</sub>	Δl <sub>2</sub> %	l <sub>3</sub>	Δl <sub>3</sub>	Δl <sub>3</sub> %	Δl %
den	dne	°C	%	mm	mm	% délky	mm	mm	% délky	mm	mm	% délky	% délky
0	29.4.	21	53	1,450	0,000	0,000	-0,790	0,000	0,000	1,479	0,000	0,000	0,000
2	1.5.	22	52	1,483	0,033	0,013	-0,756	0,034	0,014	1,506	0,027	0,011	0,013
4	3.5.	22	52	1,612	0,162	0,065	-0,632	0,158	0,063	1,618	0,139	0,056	0,061
6	5.5.	22	52	1,737	0,287	0,115	-0,508	0,282	0,113	1,736	0,257	0,103	0,110
8	7.5.	22	53	1,865	0,415	0,166	-0,372	0,418	0,167	1,856	0,377	0,151	0,161
10	9.5.	22	52	2,003	0,553	0,221	-0,226	0,564	0,226	1,995	0,516	0,206	0,218
12	11.5.	22	52	2,158	0,708	0,283	-0,083	0,707	0,283	2,142	0,663	0,265	0,277
14	13.5.	22	53	2,266	0,816	0,326	0,031	0,821	0,328	2,236	0,757	0,303	0,319

Průměrné prodloužení trámečků v % délky

0,319

Nejistota měření U= 0,0070 %



BETOTECH s. r. o., Beroun 660, 266 01 Beroun, tel., fax:+420311644780

Zkušební laboratoř Brno, Jihlavská 51, 642 00 Brno tel.:+420547427560-1, fax:+420547427562.  
Zkušební laboratoř číslo 1195.3 akreditovaná ČIA

**PROTOKOL ČÍSLO: 011 / 13339 / 11**

Objednatel:	BETOTECH, s.r.o. RNDr. Václav Bližkovský Gajdošova 37 615 00 Brno	Počet stran protokolu: 2 Strana číslo: 1/2 Výtisk číslo: 2 Celkem počet výtisků: 2 Počet stran příloh: 0
Provozovna:	<b>Nová Ves</b>	

Datum přijetí smlouvy a registrační číslo: 8.4.2011 / -

Požadované zkoušky / zkušební metoda:

Dilatometrická zkouška rozpínání cementové malty / ČSN 72 1179, kap. B

Druh zkoušky: akreditovaná

Datum odběru vzorku: 8.1.2011

Datum přijetí vzorku: 25.1.2011

Datum zahájení zkoušky: 28.4.2011

Místo provedení zkoušky: zkušební laboratoř Brno

Zkoušel: Radomír Černý, technický vedoucí zkušební laboratoře

Údaje o vzorkování: vzorek odebral zástupce objednatele

V Brně dne: 31.10.2011

Za vystavení protokolu odpovídá:

.....  
Ing. Oldřich Žalud, vedoucí zkušební laboratoře

Nejistota měření :

Uvedená rozšířená nejistota je založena na standartní nejistotě násobené koeficientem rozšíření  $k=2$ , což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95 %.

Standartní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/16.

Uvedená nejistota měření nezahrnuje nejistotu vzorkování.

Výsledky zkoušky se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty, které jsou orgány státního dozoru podle specifických předpisů žádány. Bez písemného souhlasu zkušební laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Dilatometrická zkouška rozpinání cementové malty / ČSN 72 1179, kap. B

Údaje o kamenivu

Zakázka číslo :	ze dne 8.4.2011	Vzorek číslo :	1
Číslo místa odběru :	1	Místo odběru :	II. Etáž - střed
Provozovna :	Nová Ves	Datum odběru :	8.1.2011
Hormina :	Droba	Odběr provedli :	RNDr. Václav Bližkovský
Druh kameniva :	DK		RNDr. Zbyněk Baran
Způsob dobývání :	Lomová těžba		
Poznámka :			

Údaje o cementu :

Druh cementu :	CEM I 42,5 R	Zdroj cementu :	Mokrá	Datum odběru cementu :	31.1.2011	Obj. stálost cem. (mm):	1,00
Obsah Na <sub>2</sub> O v cem. (%):	0,20	Obsah K <sub>2</sub> O v cem. (%):	0,82	Obsah Na <sub>2</sub> O <sub>eq</sub> v cem. (%):	0,740	NaOH doplněný (g):	3,954

Údaje o zkoušce

Datum zahájení zk. :	28.4.2011	Zkoušku provedl :	Radomír Čemý	Poznámka :
Datum ukončení zk. :	28.10.2011	v/c =	0,5	

Vzorek				Trámeček									Průměrné prodloužení
Označení				T 1			T 2			T 3			
Počáteční délka [mm]				160			160			160			
Měření	Datum	Lab. tepl.	Vlhk. vzd.	Odečet mikrometru	Prodloužení		Odečet mikrometru	Prodloužení		Odečet mikrometru	Prodloužení		
n	-	-	-	L <sub>1n</sub>	ΔL <sub>1n</sub>	ΔL <sub>1n</sub> %	L <sub>2n</sub>	ΔL <sub>2n</sub>	ΔL <sub>2n</sub> %	L <sub>3n</sub>	ΔL <sub>3n</sub>	ΔL <sub>3n</sub> %	Δl %
měsíc	dne	°C	%	mm	mm	% délky	mm	mm	% délky	mm	mm	% délky	% délky
0	28.4.	22	53	0,265	0,000	0,000	0,313	0,000	0,000	0,194	0,000	0,000	0,000
1	28.5.	22	52	0,270	0,005	0,003	0,318	0,005	0,003	0,200	0,006	0,004	0,003
2	28.6.	21	52	0,279	0,014	0,009	0,325	0,012	0,008	0,208	0,014	0,009	0,008
3	28.7.	22	52	0,284	0,019	0,012	0,329	0,016	0,010	0,213	0,019	0,012	0,011
4	28.8.	21	52	0,290	0,025	0,016	0,336	0,023	0,014	0,220	0,026	0,016	0,015
5	28.9.	22	52	0,298	0,033	0,021	0,345	0,032	0,020	0,228	0,034	0,021	0,021
6	28.10.	22	52	0,306	0,041	0,026	0,352	0,039	0,024	0,236	0,042	0,026	0,025

Průměrné prodloužení trámečků v % délky po 3 měsících


0,011

Nejistota měření U= 0,0032 %

Průměrné prodloužení trámečků v % délky po 6 měsících

0,025

Nejistota měření U= 0,0071 %



**ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.**  
**STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.**

Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA  
Testing laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute

Husova 675,

508 01 Hořice, Czech Republic

telefon/fax 493 623 478

e-mail: azl@zkk.cz



L 1046

Číslo zakázky  
a protokolu : 2666/11  
Počet výtisků : 2  
Výtisk číslo : 1

## PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH KAMENIVA

Objednatel : Českomoravský štěrk, a.s.  
Mokrá 359  
664 04 Mokrá

Objednávka číslo : Z-IO 195/11

Provozovna : ROSICE, NOVÁ VES, OPATOVICE, POHLED,  
ZÁRUBKA, JABLONNÉ nad Orlicí  
OLBRAMOVICE, SVĚTLÁ nad Orlicí,  
BÍLÝ KÁMEN

Hornina : Viz 2. strana protokolu


Druh kameniva : Přírodní drcené a těžené

Vykonavatel : Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.  
Husova 675  
508 01 Hořice

Řešitelské pracoviště : Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA  
pobočka Bílá Lhota

Datum provedení zkoušek : 15.12.2011 - 22.12.2011

Protokol vystaven dne : 29.12.2011

Za správnost protokolu odpovídá : Jaroslava Soukupová   
zástupce vedoucího zkušební laboratoře

Protokol obsahuje stran (včetně titulní) : 4  
Počet příloh : 1  
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotoveních.  
Výtisk číslo 1 obdržel žadatel, výtisk číslo 2 je uložen v archivu ZL.



## 1. PŘEDMĚT ZKOUŠEK

Vzorky byly převzaty a zaevidovány takto :

Zakázka číslo	2666/11
Datum převzetí	30.9.2011
Vzorek převzal za ZL	Ing. E. Konečná
Zástupce objednatele	F. Šebela

Vzorek kameniva				
Frakce v mm	Číslo vzorku	Provozovna	Hornina	Hmotnost vzorku
Surovina	7648/11	ROSICE	Ortorula	2
Surovina	7649/11	NOVÁ VES	Droba	2
Surovina	7650/11	OPATOVICE	Droba	2
Surovina	7651/11	POHLED	Rula	2
Surovina	7652/11	ZÁRUBKA	Granodiorit	2
Surovina	7653/11	JABLONNÉ nad Orlicí	Granodiorit	2
Surovina	7654/11	OLBRAMOVICE	Granodiorit	2
Surovina	7655/11	SVĚTLÁ nad Orlicí	Štěrkopisek	2
Surovina	7656/11	BÍLÝ KÁMEN	Žula	2

## 2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUŠEK

Na základě objednávky Z-IO 195/11 byly provedeny zkoušky vybraných vlastností dodaného vzorku.

U všech zkoušek byla splněna podmínka o počtu souběžných stanovení a dodrženy požadavky na zkušební prostředí. Použité přístroje a zařízení jsou metrologicky navázány ve shodě s metrologickým řádem ZL a odpovídají požadavkům ČSN EN 932-5.

Uvedená nejistota měření je založena na standardní nejistotě měření násobené koeficientem rozšíření  $k = 2$ , což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti 95 %.

## 3. POUŽITÉ POSTUPY A ZKUŠEBNÍ METODY

### Zmenšování laboratorních vzorků

podle ČSN EN 932-2.

### Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi chemickou zkouškou

podle ČSN 72 1179, kap. A, Změna Z1.


Hodnota rozšířené nejistoty měření zkušební metody je pro stanovení úbytku zásaditosti 1,26 mmol/litr a pro stanovení podílu rozpuštěného oxidu křemičitého 5,00 mmol/litr.

## 4. VÝSLEDKY ZKOUŠEK

ROSICE

vzorek č.: 7648/11

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Stanovení			Průměr
			1.	2.	3.	
Reaktivnost s alkáliemi chemickou zkouškou						
- úbytek zásaditosti	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	90,53	80,47	90,53	87,18
- podíl rozpuštěného SiO <sub>2</sub>	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	13,20	13,86	13,86	13,64



**NOVÁ VES** vzorek č.: 7649/11

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Stanovení			Průměr
			1.	2.	3.	
Reaktivnost s alkáliemi chemickou zkouškou						
- úbytek zásaditosti	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	40,24	40,24	35,21	38,56
- podíl rozpuštěného SiO <sub>2</sub>	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	49,83	49,5	49,83	49,72

**OPATOVICE** vzorek č.: 7650/11

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Stanovení			Průměr
			1.	2.	3.	
Reaktivnost s alkáliemi chemickou zkouškou						
- úbytek zásaditosti	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	90,53	75,44	85,50	83,83
- podíl rozpuštěného SiO <sub>2</sub>	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	31,02	30,03	31,02	30,69

**POHLED** vzorek č.: 7651/11

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Stanovení			Průměr
			1.	2.	3.	
Reaktivnost s alkáliemi chemickou zkouškou						
- úbytek zásaditosti	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	85,50	75,44	75,44	78,79
- podíl rozpuštěného SiO <sub>2</sub>	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	17,16	16,17	18,48	17,27

**ZÁRUBKA** vzorek č.: 7652/11

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Stanovení			Průměr
			1.	2.	3.	
Reaktivnost s alkáliemi chemickou zkouškou						
- úbytek zásaditosti	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	25,15	20,12	25,15	23,47
- podíl rozpuštěného SiO <sub>2</sub>	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	14,19	15,51	14,85	14,85

**JABLONNÉ nad Orlicí** vzorek č.: 7653/11

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Stanovení			Průměr
			1.	2.	3.	
Reaktivnost s alkáliemi chemickou zkouškou						
- úbytek zásaditosti	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	115,68	110,65	110,65	112,33
- podíl rozpuštěného SiO <sub>2</sub>	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	11,55	10,23	10,89	10,89



**OLBRAMOVICE**

vzorek č.: 7654/11

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Stanovení			Průměr
			1.	2.	3.	
Reaktivnost s alkáliemi chemickou zkouškou						
- úbytek zásaditosti	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	95,56	95,56	95,56	95,56
- podíl rozpuštěného SiO <sub>2</sub>	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	21,45	21,45	21,78	21,56

**SVĚTLÁ nad Orlicí**

vzorek č.: 7655/11

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Stanovení			Průměr
			1.	2.	3.	
Reaktivnost s alkáliemi chemickou zkouškou						
- úbytek zásaditosti	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	110,65	100,59	110,65	107,30
- podíl rozpuštěného SiO <sub>2</sub>	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	18,81	19,14	19,47	19,14

**BÍLÝ KÁMEN**

vzorek č.: 7656/11

Vlastnost	Zkušební metoda	Jednotky	Stanovení			Průměr
			1.	2.	3.	
Reaktivnost s alkáliemi chemickou zkouškou						
- úbytek zásaditosti	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	60,35	60,35	60,35	60,35
- podíl rozpuštěného SiO <sub>2</sub>	ČSN 72 1179, kap. A	mmol/l	21,12	20,46	20,46	20,68

**5. ZÁVĚR**

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu ZL nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.

Stížnost nebo námítka k protokolu lze vznést písemně k vedoucímu ZL do 15 dnů od doručení.

**6. PŘÍLOHY PROTOKOLU O ZKOUŠKÁCH**

- 1 Protokol o odběru - převzetí vzorků, Zakázkový list

- konec protokolu -

